

Contreplaqué Pin maritime français

Panneau contreplaqué en plis croisés à base de pin maritime français .



Caractéristiques.

Essence : Pin maritime

Densité moyenne : 580 kg / m³ (± 10%) selon EN 323

Face : III (noeuds ouverts non réparés tolérés) selon norme NF EN 635-3

Contre-face : III (noeuds ouverts non réparés tolérés) selon norme NF EN 635-3

Finition des chants : Non traités

Classe de collage : Classe 3 selon norme EN 314-2

Origine : France

Usage structurel : Oui

Classe d'emploi : Milieux humides classe 3 (selon EN 636)

Usage : Plancher (suivant DTU 51.3), contreventement, sous-toiture (suivant DTU 43.4), emballage, protection de chantier

Certification : PEFC

Tolérances dimensionnelles.

Largeur : ± 2 mm

Longueur : ± 3 mm

Equerrage : 1 mm par mètre

Rectitude des chants : 1 mm par mètre

Dimensions et colisage.

2500 x 1250

15 mm	18 mm	30 mm
5 plis	7 plis	11 plis
25 panneaux	30 panneaux	15 panneaux