

Dalles OSB 3 RL4

Panneau constructif, rainurés et languettes sur les 4 côtés, fabriqué à base de copeaux de bois orientés (bandes de bois disposées en croix avec deux couches supérieures et une couche centrale qui assurent une importante résistance à la flexion).



Caractéristiques.

Essence : Sapin, Épicéa, Pin de forêts françaises

Densité moyenne : 610 kg/m³ (± 10%) selon EN 323

Surface : Non poncée

Finition des chants : Rainures et languettes sur les 4 côtés, non traités

Classe de collage : Classe 3 selon norme EN 314-2

Origine : France

Usage structurel : Oui

Classe d'emploi : Milieux humides classe 3 selon norme EN 636

Usage : Agencement, plancher (suivant DTU 51.3), contreventement, sous-toiture (suivant DTU 43.4), protection de chantier

Certification : PEFC sur demande

Tolérances dimensionnelles.

Largeur : ± 3mm (EN 324-1)

Longueur : ± 3mm (EN 324-1)

Equerrage : 2 mm par mètre (EN 324-2)

Rectitude des chants : 1,5 mm par mètre (EN 324-2)

Teneur en humidité : 3-8 % (EN 322)

Dimensions et colisage.

| | | |
|---------------|---------------|-------------|
| 2050 x 910 mm | 2500 x 675 mm | |
| 16 mm | 18 mm | 22 mm |
| 60 panneaux | 52 panneaux | 42 panneaux |